




對花壓紋

8.0mm | COMMERCIAL FLOORING



史東 MAX

礦石卡扣地板



防水 · 防焰 · 高穩定 · 耐重壓 · 耐磨 · 免上膠



晶鋼漆

stain resistance




史東MAX

EIR
對花壓紋
礦石卡扣地板

8.0mm | COMMERCIAL FLOORING

- 超抗污晶鋼漆表面處理
- 透明亞光耐磨層0.5mm
- 3D木紋層
- 硬質礦物基材
- 鋁箔EVA底背



✓ 微型四邊倒角



✓ 卡扣安裝簡易



防焰



止滑



防水



耐磨



甲醛
未檢出



塑化劑
未檢出



重金屬
未檢出



A0217




K1314



拉
PULL



K1320



鋁箔EVA底背



K1323



X2516



A0231



A0217

史東礦石卡扣地板 (STONEFLOR COMMERCIAL FLOORING) 採用最新技術製造，材質穩定、安裝簡易，是劃時代的新產品。防水、高密度、耐重壓、尺寸穩定性佳。可鋪設在水泥、磁磚等地面，適用於居家、飯店、商店、展示間等，高人流量空間。

Technical Data 技術規範

Characteristics	Test Method	Result
Thickness 厚度	-	6.0mm+2.0mm 鋁箔EVA底背
Dimension 尺寸	-	木紋：228x1500mm
Wear Layer 耐磨層	-	0.5 mm
Phthalates 塑化劑 - DEHP	CNS 15138-1	ND 未檢出
Phthalates 塑化劑 - DBP	CNS 15138-1	ND 未檢出
Phthalates 塑化劑 - BBP	CNS 15138-1	ND 未檢出
Phthalates 塑化劑 - DINP	CNS 15138-1	ND 未檢出
Phthalates 塑化劑 - DIDP	CNS 15138-1	ND 未檢出
Phthalates 塑化劑 - DNOP	CNS 15138-1	ND 未檢出
Phthalates 塑化劑 - DMP	CNS 15138-1	ND 未檢出
Phthalates 塑化劑 - DEP	CNS 15138-1	ND 未檢出
Formaldehyde Emission 甲醛釋放量	CNS 11342	ND 未檢出
Resistance to Fire 防焰性	CNS 7614	防焰一級
Chemical products Resistance 耐藥品性	CNS 8907	無變化
Wear Resistance 耐磨性	ASTM D4060-14 CS-17, 250g	≥ 60,000轉
Heavy Metal Content 重金屬含量	ASTM F963-17	ND 未檢出
Main Ingredient 主要成份	ASTM E1131	無機物碳酸鈣



防水 · 防焰 · 高穩定 · 耐重壓 · 耐磨 · 免上膠