

SEmi 太格
YOUR IDEAL FLOORING SOLUTION

【運寶】實用型PVC運動地板

SPORTS FLOORING

REXCOURT · LEISURE
3.9mm/4.5mm/6.5mm/8.0mm

REXCOURT

—
運寶 | 1451

● 現實



REXCOURT


運寶 | 2001

● 現實

【運寶】實用型PVC運動地板

SPORTS
FLOORING

REXCOURT · LEISURE 3.9mm/4.5mm/6.5mm/8.0mm



PUR 強化處理

PVC 耐磨層

荔枝紋理：止滑效果

強化玻璃纖維層

封閉式海綿彈性底層



籃球場



排球場



羽球場



桌球場



健身房



遊戲室



PVC 運動地板卷材尺寸：

3.9 mm x 1.8 m x 14 m (桌球 ) / 4.0 mm x 1.8 m x 16 m / 6.5 mm x 1.8 m x 15 m
3.9 mm x 1.8 m x 16 m (羽球 ) / 4.5 mm x 1.8 m x 20 m / 8.0 mm x 1.8 m x 11 m

[無庫存最低訂貨量]

4.5 mm → 720m²/色3.9 / 4.0 / 6.5 / 8.0 mm → 600m²/色

6602

3.9 mm ⊗ 無庫存



6603

4.5 / 6.5 mm ● 現貨



6303

4.5 / 6.5 mm ● 現貨



LES 2501

4.0 mm ● 現貨




LES 2502

4.0 mm ⊗ 無庫存




6403

4.5 / 6.5 mm ⊗ 無庫存




2001

4.5 / 6.5 mm ● 現貨



1451

4.5 / 6.5 mm ● 現貨



6901

4.5 / 6.5 mm ⊗ 無庫存

【運寶】實用型PVC運動地板

SEMI 太格

SPORTS VINYL FLOORING

Rexcourt sports vinyl flooring is manufactured by LX Hausys.(Formerly known as LG Hausys, Ltd.)
For detailed installation and maintenance procedures, please contact Semiflor representative for further details.

[適用場所] 籃球場・桌球場・羽毛球場・健身房・遊戲室・安養中心

Test Method / 測試方法	Property / 測試項目	Result / 測試結果				
Total thickness / 總厚度	-	3.9 mm	4.0 mm	4.5 mm	6.5 mm	8.0 mm
Weight / 重量	-	2700g/m ²	2680g/m ²	3100g/m ²	4300g/m ²	4800g/m ²
Width / 寬度	-	1.8 m	1.8 m	1.8 m	1.8 m	1.8 m
Roll length / 長度	-	16 m (Badminton) 14 m (Table tennis)	16 m	20 m	15 m	11 m
Friction / 耐磨係數	EN 13036-4	Average 84	Average 105	Average 93	Average 87	Average 87
Shock absorption / 吸震性	EN 14808	/	/	/	≥ 25%	≥ 25%
Vertical deformation / 垂直變形	EN 14809	0.5 mm	0.4 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm
Vertical ball rebound / 垂直球反彈性	EN 12235	Average 100%	Average 99%	Average 99%	Average 96%	Average 99%
Behavior under a rolling load / 耐重壓性	EN 1569	No damage	No damage	No damage	No damage	No damage
Resistance to static load / 靜荷載重	EN 1516	Average 0.13mm	Average 0.28mm	Average 0.23mm	Average 0.33mm	Average 0.31mm
Resistance to impact / 抗衝擊性	EN 1517	No damage	No damage	No damage	No damage	No damage
Plasticizer / 塑化劑	CNS 15138-1	符合國家標準 <0.1%	符合國家標準 <0.1%	符合國家標準 <0.1%	符合國家標準 <0.1%	符合國家標準 <0.1%
Reaction to fire / 防焰性	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1



運寶・安裝方法



運寶・維護指南



運寶・相片下載

 **LX Hausys**
Formerly known as LG Hausys, Ltd.





REXCOURT

運寶 | 2001

● 現貨

【運寶】實用型PVC運動地板

**SPORTS
FLOORING**

REXCOURT · LEISURE 3.9mm/4.5mm/6.5mm/8.0mm



REXCOURT

運賃 | 6403 · 6901

⊗ 無庫存



LEISURE

運寶 | LES 2501 · 6603

● 現貨



REXCOURT

運寶 | 6303

● 現實



REXCOURT

運費 | 6603

● 現貨



REXCOURT

運賃 | 6403

⊗ 無庫存



REXCOURT

—
運賃 | 1451

● 現貨